

1. Описание и ассортимент

Вальхромат® – Древесный. Цветной.
Это панель из древесного волокна, прокрашенная по всему объему с высокими физическими характеристиками. волокна индивидуально пропитываются органическими красителями и химически связаны с помощью специально разработанных смол, которые придают панелям их особые свойства.

Цвета/Толщина (мм)	8	12	16	19	30	Габариты (мм)
Светло-серый SLG	•	•	•	•	•	
Серый SCZ	•	•	•	•	•	
Черный SBL	•	•	•	•	•	
Шоколадный SCB	•	•	•	•	•	
Красный SSC	•	•	•	•	•	
Желтый SYW	•	•	•	•	•	
Оранжевый SOR	•	•	•	•	•	
Фиолетовый SVI	•	•	•	•	•	
Синий SRB	•	•	•	•	•	
Мятный зеленый SGM	•	•	•	•	•	
						3660x2440
						3660x1220
						3660x1830
						2440x1830
						2440x1220

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Вальхромат может представлять различные варианты оттенков, потому что натуральные древесные волокна имеют различия по тону.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Вальхромат поставляется без отделки.

2. Применение*:

Дизайн интерьеров | мебель | стены | полы | двери | санузлы | выставочные стенды | вывески | сегмент HoReCa | торговое оборудование | декоративные панели
акустические панели | и другое


3 Сертификация:

Valbora®, Sa отвечает требованиям стандарта NP EN 9001:2008
Огнестойкий Вальхромат имеет сертификат соответствия CE 1328-CPD-0062
Valbora®, Sa проводит сертификацию цепочки ответственности (CoR) в соответствии со стандартами PEFC и FSC

4. Свойства:

Номинальная Толщина				
Характеристики	Единица измерения	8	19	Европейский стандарт
Плотность (+/-30)	Кг/м3	850	790	EN 323
Набухание (24 часа)	%	12	8	EN 317
Кoeffициент внутренних связей	Н/мм2	0.80	0.75	EN 319
Прочность на изгиб	Н/мм2	42	38	EN 310
Модуль упругости	Н/мм2	3400	3100	EN 310
Набухание после циклического теста	%	19	15	EN 321
Кoeffициент внутренних связей после циклического теста	Н/мм2	0.30	0.20	EN 321
Уровень содержания формальдегидов	Мг/100г	≤8 [Class e1]		EN 120
Реакция на озон	≥12 а ≤30 [Class(e) D-s2, d0]			EN13501
Допустимое расхождение по толщине	мм	+/-0,2		
Допустимое расхождение по габаритам	мм/м	+/-2; max +/-5		
Циклические испытания, гидрофобный тест; Стандарт (EN 321)				
		Температура (C)		Температура (C)
В воде		20+/-1		70+/-1
В холодильнике		-12 до -25		24+/-1
В печи		70 +/-2		70+/-1


5.Преимущества




Цветной по всему объему листа




Не токсичен




Устойчив к нагрузкам



Влагостойкий



Удобный в обработке ручным инструментом



Удобный при фрезеровании

* – для более детальной информации касательно наиболее подходящей финишной обработки просим обращаться к нам.